

PEWE-TIEFENGUND LF - KONZENTRAT

EIGENSCHAFTEN

Lösungsmittelfreie, farblos aufrocknende Grundierung mit hohem Eindringvermögen zum Verfestigen mürber und sandiger Putz- und Betonflächen, sowie aller zementgebundenen Untergründe – reguliert das Saugverhalten. Alte Dispersionsanstriche können hiermit problemlos für Neustrich mit Dispersionsfarbe vorbehandelt werden, ebenso wie Kalksandstein, Klinkermauerwerk, kaschierte Gipskartonplatten, Gips-, Gips/Kalk-, Kalk- und Kalkzementputze u.v.a. Bei der Verarbeitung tritt so gut wie keine Geruchsbelästigung auf, was besonders bei der Verarbeitung im Innenbereich vorteilhaft ist. Lösungsmittelfrei.

EINSATZGEBIETE

Tiefgrund LF dient der Regulierung der Saugfähigkeit mineralischer und kunstharzgebundener Oberflächen. Für außen und innen geeignet.

TECHNISCHE DATEN

<u>Bindemittelbasis:</u>	Acrylat - Hydrosol
<u>Farbe:</u>	milchig weiß - transparent aufrocknend
<u>Spez. Gewicht:</u>	ca. 1,0 g/cm ³ (Dichte)
<u>pH-Wert:</u>	ca. 8,5
<u>Verdünnung</u>	mit max. 50% Wasser verdünnen = 2:1
<u>Verbrauch:</u>	ca. 100-200 ml/m ² je nach Beschaffenheit des Untergrundes, bei einem Arbeitsgang
<u>Gebindegröße:</u>	10ltr / 5 ltr PP-Kanister oder 1 ltr PP-Flasche
<u>Lagerung:</u>	Kühl, jedoch frostfrei. In vollen und gut geschlossenen Originalgebinden 12 Monate. Die unter +5 °C ist zu vermeiden. Material vor starker Sonneneinstrahlung und Frost schützen.
<u>Reinigung:</u>	Die Arbeitsgeräte sind nach Gebrauch mit viel Wasser gründlich zu reinigen.
<u>VOC-Gehalt:</u>	EU-Grenzwert für dieses Produkt: (Kat. h) 30g/l VOC (2010) Dieses Produkt enthält max. < 30g/l VOC Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.



UNTERGRUND

Untergründe müssen tragfähig, sauber und frei von haftmindernden Rückständen sein. Tiefgrund LF Konzentrat mit max. 50% Wasser verdünnen.

VERARBEITUNG

Tiefgrund LF Konzentrat wird mit Wasser verdünnt und im Streich-, Roll- oder Spritzverfahren je nach Saugfähigkeit des Putzträgers nach vorhandener Dosierung eingesetzt. Verarbeitung und Trocknung keinesfalls unter + 5°C (Wand und Umluft). Trocknungszeit ca. 4-8 Stunden, je nach Witterung. Es ist darauf zu achten, dass kein Glanz auf der behandelten Fläche entsteht. Bei stark saugenden Untergründen empfehlen wir zwei Anstriche nass in nass.

Wir weisen darauf hin, dass PEWE-Tiefgrund LF nicht bei Temperaturen unter + 5° C verarbeitet werden kann. In diesem Fall ist der Tiefgrund L anzuwenden.

WICHTIGER HINWEIS

Die Grundierung muss vor weiteren Anstricharbeiten getrocknet sein. Nicht zu behandelnde Flächen sind zu schützen. Spritzer sofort mit Wasser sorgfältig abwaschen.

Stand 01/2026

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen.

