

SKS-FUGENDECKSTREIFEN SELBSTKLEBEND

KURZBESCHREIBUNG

Fugendeckstreifen werden im Trockenbau in Verbindung mit der Gipskartonplatte bei Spachtelarbeiten zum Abdecken von Fugen und Rissen sowie zur Reparatur von Löchern eingesetzt. Zum Ausbessern von Rissen muss der Riss mindestens 2,5 cm lang überdeckt sein. In Ecken oder wandernden Rissen sollten die Fugendeckstreifen nicht übereinander liegen.

Über Fugen und Risse legen und von oben nach unten leicht andrücken und vollflächig verspachteln. Flächen müssen trocken, staub- und fettfrei sein. Nicht unter + 5° C Werkstoff- und Lufttemperatur verarbeiten, da sonst die Klebekraft nicht gewährleistet werden kann. Normale Verarbeitungstemperatur beträgt + 5°C bis + 40°C.



Die Fugendeckstreifen sind frei von Formaldehyd!

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	ca. 65g/ m ²
Verarbeitungstemperatur	nicht unter +5° C (Luft- und Werkstofftemperatur) verarbeiten
Stärke	0,23 mm
Reißfestigkeit	warp 72 N/10mm, weft 150 N/10mm
Gewebefarbe	weiß
Lagerung	möglichst aufgerollt, kühl und trocken lagern.

Artikel-Nr.	Ausführung	Verpackungseinheit
14100	50mmx20m	60 Rol/Ktn
14101	50mmx90m	24 Rol/Ktn
14103	100mmx90m	12 Rol/Ktn

Stand 01/2026

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen.

HINWEIS

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den obenstehenden technischen Daten, sofern nicht anders angegeben, um Mittelwerte handelt, die weder als Höchst- noch als Mindestwerte herangezogen werden können. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen vorzunehmen.

